

Resin	Shade	Translucence (%)
Master Fill	M	21,94 ^a
	MA2	12,83 ^b
	MA4	6,89 ^c
Opallis	OEA2	12,81 ^b
	ODA2	9,19 ^d